MERCIS / POTAHOVÉ TEXTILIE

WOOLLAND

Technický list | český překlad

Složení: 70 % recyklované vlny, 30 % polyamidu

Šířka: 150 cm ±2 % Plošná hmotnost: 400 g/m² ±5 %

Úpravy: snížená hořlavost, vodoodpudivost. Použití: čalounění a polštáře.

Zkouška	Norma	Osnova	Útek
Pevnost v tahu	EN ISO 13934-1	474 N	437 N
Odolnost proti dalšímu trhání	EN ISO 13937-3	30,2 N	31,3 N
Odolnost proti posuvu nití ve švu	EN ISO 13936-2	2,8 mm	2,8 mm
Odolnost proti žmolkování	EN ISO 12945-2	3-4 při 2 000 otáčkách	
Odolnost proti oděru	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	>100 000 otáček	
Stálobarevnost v otěru	EN ISO 105-X12	Za sucha: 5	Za mokra: 5
Stálobarevnost na světle	EN ISO 105-B02	>5	
Obsah azobarviv a alergenních barviv	DIN EN 14362-1 DIN EN 14362-3 DIN 54231	Nezjištěn	
Obsah formaldehydu	EN ISO 14184-1	Nezjištěn	

Zkoušky hořlavosti

DIN EN 1021-1 a DIN EN 1021-2 - bez předchozího namáčení
BS 5852 Source 0 a Source 1 - bez předchozího namáčení
UNI 9175-2010, třída 1.IM

Údržba potahové látky



Neprat · Nebělit · Nesušit v sušičce
Žehlení při nízké teplotě · Profesionální chemické čištění P

Symboly se vztahují k látce. Při čištění hotového nábytku je nutné zohlednit také jeho konstrukci a výplně. Tato poznámka je doplněním ca-le.art.

Informace k recyklaci a GRS
Originální list uvádí recyklovanou textilii RE:FAB a prohlášení dodavatele o certifikaci GRS, CUC 1127829. Certifikace GRS se vztahuje pouze na produkty kryté platným transakčním certifikátem.

Barevné odstíny se mohou mezi výrobními šaržemi lišit.

Český překlad technického listu Mercis - připravilo ca-le.art, 7. 11. 2026.
Hodnoty a označení norem jsou převzaty z originálu; nejde o nový zkušební protokol.

Zdroj: Mercis - původní technický list Woolland (PDF)